

JELD-WEN EESTI AS OKASPUUPALKIDE KVALITEEDINÕUDED

Kvaliteediklass	A.B	C
1. Puu liik	Mänd	Mänd
2. Minimaalne läbimõõt kooreta, cm	10	14
3. Maksimaalne läbimõõt kooreta, cm	45	45
4. Tüüka otsa läbimõõt	max 55	max 55
5. Pikkus, m	4,2: 4,5: 4,8: 5,1: 5,4 +10cm	
6. Pikkuse viga, ± cm	3	

Puidurikked	Sortimendi Ø	A.B	C
1. Oksad		(läbimõõduga kuni...mm kuni...oksa)	
1.1. Terve oks, 1,5 jm kohta	1223 cm	50	5
	24 cm....	55	5
1.2. Kuiv oks, 1,5 jm kohta	1223 cm	35	4
	24 cm....	40	4
1.3. Mädaoks, 1,5 jm kohta	1223 cm	20	2
	24 cm....	20	2
1.4. Tulioks, palgi kohta		ei ole lubatud	
2. Säsilõhe		ei ole lubatud	
3. Ringlõhe		ei ole lubatud	
4. Külmalõhe		ei ole lubatud	
5. Lihtköverus		1%	2%
6. Liitköverus		ei ole lubatud	
7. Tüüakus		ei ole lubatud	
8. Pahad		tuleb tasa saagida: ei tohi olla mädanikku	
9. Sinetus		ei ole lubatud	
10. Mädanik		ei ole lubatud	
11. Tõugukahjustus		ei ole lubatud	
12. Ränipuit		on lubatud	
13. Vaigupesa		max 2 tk.otsapinna kohta	ei ole piiratud
14. Mõlu		ei ole lubatud	on lubatud ladvasilindrist väljaspool
15. Vesipuit		ei ole lubatud	
16. Keerdkasv		ei ole lubatud	
17. Põdrakahjustus		ei ole lubatud	
18. Võõrkehad		ei ole lubatud	
19. Mehaanilised vigastused		on lubatud kuni 9 dm pikkune vigastus, mis peab jääma ladvasilindrist väljapoole	
20. Rebendid		ei ole lubatud	

Palgil ei ole lubatud kahte erinevat maksimumsuurusega viga.